

Hoja de información técnica



Pintura vinil-acrílica satinada Kem-Tone Acabado Perfecto

Línea K25

Acabado	Colores	Rendimiento ¹	Poder Cubriente ³	Secado al Tacto ⁴	VOC Teórico
Satinado Brillo 25-35 unidades @ 85°	<ul style="list-style-type: none"> • Blanco Puro • Blanco Máximo Poder Cubriente • + 3,000 colores 	Teórico hasta 14.68 m ² /L	97.7%	1 hora	68.33 g/L



Descripción del Producto

Kem-Tone® es una pintura de latex vinil-acrílico en acabado satinado de la más alta calidad.

Ventajas y beneficios

- Excelente poder cubriente
- Alto rendimiento
- Evita la formación de hongos
- Durabilidad
- Amplia variedad de colores
- Libre de plomo y metales pesados

Usos

Muros y cielos de

- Viviendas
- Oficinas
- Edificios comerciales
- Escuelas
- Construcción en general
- Interiores y exteriores

Superficies de aplicación

- Cemento y concreto
- Yeso
- Tablero de yeso
- Tablero de cemento
- Ladrillo
- Madera

Características del Producto

Acabado. Satinado
Brillo 25-35 unidades a @85°

Colores. +3,000 colores

Entintado

- Blanco NO SE ENTINTA
- Base pastel Max 4 onzas/gal
- Otras bases Max 12 onzas/gal

Sólidos

- En peso Hasta 52.08 %
- En volumen Hasta 37.29%

Rendimiento

- Teórico¹ Hasta 14.68 m²/L

Cubrimiento² 97.7%

Tiempos de secado³

- Al tacto: 1 hora
- Para cubrir: 2 horas

VOC Teórico 68.33 g/L

Viscosidad 100-105 UK @ 25°C

Peso Específico: 1,323 ±0,03
ASTM D 1475-98

Punto de inflamación NO APLICA

Estabilidad⁴ 1 año

Empaque

¼ de galón, 1 galón, 5 galones

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de recubrir debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- **Limpia.** Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie. Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.
- **Seca.** No deberá existir humedad en la superficie.
- **Opaca.** La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

Métodos de preparación de la superficie por sustrato

Superficies nuevas

Superficies mampostería, concreto, cemento y materiales similares.

- Estas superficies deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas.
- Lave la superficie con una solución de Dual-Etch (W04KA63) al 10% y deje reaccionar por 15 minutos. La solución efervecerá en la superficie.
- Enjuague la superficie con abundante agua hasta eliminar el exceso.
- Vuelva a repetir el procedimiento hasta que no aparezca efervescencia.
- Enjuague la superficie con agua y deje secar perfectamente la superficie.
- Repare grietas y huecos con un resanador para muros y/o techos.

Superficies de madera.

- Rellene las imperfecciones con un resanador para madera.
- Lije la superficie en dirección de la veta usando una lija de grano grueso y disminuya el tamaño del grano hasta que la superficie esté lisa y tersa.
- Limpiar la superficie con un trapo limpio para eliminar el polvo.

Superficies de yeso.

- Lave la superficie con una solución de media taza de vinagre por cada 4 litros de agua.
- Enjuague la superficie con agua y deje secar perfectamente la superficie.

INFORMACIÓN TÉCNICA: KEM-TONE (Línea K25)

- Rellene las grietas y los agujeros con una pasta para rellenar y lije la superficie hasta emparejar.

Superficies previamente pintadas

- Asegúrese que la superficie no presente problemas de desprendimiento de pintura, ni problema de caleo, aburbujamiento o humedad, de lo contrario deberá ser tratada como superficie nueva.
- Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie.
- Aplique una capa de pintura sobre los resanes.

Superficies de concreto con problemas de eflorescencias

- Identifique la fuente de humedad.
- Elimine o controle el flujo de humedad a través de la superficie. En ocasiones requerirá de algún especialista como plomero, arquitecto o ingeniero. Elimine eflorescencias, pintura suelta y aplanados dañados.
- Repare las áreas dañadas en ocasiones requerirá de algún especialista como albañil, arquitecto o ingeniero.
- Trate la superficie como superficie nueva.
- Use un sellador o primario con alta resistencia a la alcalinidad como Kem-Alkali o Exterior-Prime.

Sistemas Recomendados

Superficies nuevas de Cemento, concreto, mampostería, madera.

Sistema 1

- 1 capa Kem-Alkali (B71WJ11)
- 2 capas Kem-Tone (Línea K25).

Sistema 2

- 1 capa Loxon-Primer (A24WM0300)
- 2 capas Kem-Tone (Línea K25).

Sistema 3

- 1 capa Exterior Prime (B72WJ02)
- 2 capas Kem-Tone (Línea K25).

Superficies de Block

Sistema 1

- 1 capa Heavy Duty Block Filler (B42WJ03).
- 2 capas Kem-Tone (Línea K25).

Superficies previamente pintadas sin problema alguno (pintura suelta, caleo, suciedad, grasa, etc.)

2 capas Kem-Tone (Línea K25).

Superficies de concreto con problemas de eflorescencia

Sistema 1

- 1 capa Kem-Alkali (B71WJ11)
- 2 capas Kem-Tone (Línea K25).

Sistema 2

- 1 capa Loxon-Primer (A24WM0300)
- 2 capas Kem-Tone (Línea K25).

Sistema 3

- 1 capa Exterior Prime (B72WJ02)
- 2 capas Kem-Tone (Línea K25).

Otros primarios podrían ser adecuados, consulte a su representante técnico de pinturas Sherwin-Williams para obtener mayor información.

Cuando volver a pintar implique un cambio de color drástico, la presencia de una capa de primario mejorará el poder cubriente de la capa final de Kem-Tone.

Aplicación

Condiciones de aplicación

- Temperatura Ambiente: > 10°C
- Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C
- Humedad Relativa: Menor a 85%
- Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use carpas o lonas para crear sombra
- No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación.

Preparación del material

Mezcle perfectamente el producto con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.

- Reductor: Agua limpia.
- Reducción⁵: 10% máximo

Métodos de aplicación

Brocha⁶

- Verifique que la brocha no desprendan cerdas ni que éstas estén abiertas.
- Antes de usar, lave la brocha con el mismo diluyente que adelgazará la pintura y elimine el exceso.
- Introduzca la brocha en la pintura solo hasta la mitad, elimine el exceso y aplique sobre el área deseada.
- Para un mejor resultado, pinte hacia un mismo lado de forma ligera. No presione fuerte.
- Use brocha de filamentos naturales. Línea recomendada: Brocha dorada SW.

Rodillo

- El tipo de rodillo a utilizar dependerá de las condiciones del sustrato (liso, rugoso o extra rugoso).
- Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para después retirarla.
- Humedecerlo previamente y evitar rodarlo.
- Evite girar rápidamente el rodillo porque esto provocará burbujeo.
- Introduzca en la pintura cargando uniformemente toda la felpa, elimine el exceso.
- Para un mejor resultado, pinte en forma de W.
- Usar rodillo de fibras sintéticas y/o naturales. Línea recomendada: Felpa Microfibra SW.

Equipo Airless⁷

- Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.
- Presión: 2000 psi
- Boquilla: 0,381 mm a 0,482 mm (0,015" a 0,019")
- Filtro Malla: 60
- Equipos recomendados: Consulta la guía de selección de equipo y/o a su representante de ventas SW.

Lave inmediatamente sus manos con jabón y agua tibia después de utilizar el producto. Proceda igual para limpiar derrames, salpicaduras

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente después de su uso de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo.

INFORMACIÓN TÉCNICA: KEM-TONE (Línea K25)

Precauciones

“ADVERTENCIA”
NO FUME Y NO INGIERA
ALIMENTOS DURANTE SU
APLICACIÓN;

EN CASO DE INGESTION, NO SE
PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE
ATENCIÓN MÉDICA DE
INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO
DIRECTO;

CIERRE BIEN EL ENVASE
DESPUÉS DE CADA USO;

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR
NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO
POR ADULTOS.

Precauciones de seguridad

Consulte la Hoja de Datos de
Seguridad (SDS) antes de usar los
productos indicados en esta hoja de
información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones
publicadas están sujetos a cambios
sin previo aviso. Para mayor
información técnica e instrucciones,
póngase en contacto con su
representante de Sherwin-Williams.

Limitaciones de responsabilidad

No mezcle con ningún otro tipo de
material ni productos diferentes a los
señalados en este boletín técnico.

En caso de que durante la aplicación
del producto, el cliente llegara a
apreciar algún problema evidente en
el producto, tales como diferencia de
color, contaminación del producto,
problemas en la aplicación,
gelamiento, natas, etc.; es
responsabilidad del cliente suspender
la aplicación antes de haberse
aplicado no más de cincuenta metros
cuadrados (50 m²), dar aviso
inmediato a Compañía Sherwin-
Williams, S.A. de C.V. y asentar los
hechos por escrito; de lo contrario
Compañía Sherwin-Williams, S.A. de
C.V. sólo repondrá la cantidad de
producto equivalente a una superficie
no mayor a cincuenta metros
cuadrados (50 m²) en caso de
aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes
químicos y en servicios de inmersión
está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o
condiciones diferentes a los
expresados en esta hoja de
información técnica queda a riesgo
del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones,
sobre el uso de este producto,
establecidas en esta hoja de
información técnica están basadas en
pruebas realizadas por, y en
representación, de Compañía
Sherwin-Williams, S.A. de C.V. tal
información y recomendaciones
dispuestas aquí están sujetas a
cambio y pertenecen al producto
ofrecido al momento de la publicación.

Compañía Sherwin-Williams, S.A. de
C.V. recomienda hacer pruebas
previas para asegurar los resultados y
determinar el rendimiento real del
caso en particular.

Consulte a su representante de
Sherwin-Williams para obtener la hoja
de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la
página www.sherwin-williams.com.mx
o comuníquese al departamento de
servicio a cliente

Teléfonos

- 53.33.15.01
(Ciudad de México)
- 01.800.71.73.123
(Interior de la República).

Correo electrónico

- asesoria@sherwin.com.mx

¹ Aplicado a 25.4 micras secas en superficies
lisas sin desperdicios (blanco).

² Con Blanco Poder Cubriente a 4 mils húmedas.

³ A 25°C 50% humedad relativa aplicado a 100
micras húmedas. El tiempo de secado puede
variar dependiendo de las condiciones
ambientales y color utilizado.

⁴ Un año en envase perfectamente cerrado
almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

⁵ Debido a que la viscosidad del material puede
estar afectada por la temperatura ambiente, es
conveniente hacer una prueba con el material sin
diluir. Ajuste la viscosidad agregando un
pequeño porcentaje de reductor (hasta alcanzar
la reducción máxima indicada).

⁶ Para una mejor aplicación se recomienda
utilizar las brochas y rodillos Sherwin-Williams.

⁷ Para una mejor aplicación se recomienda
utilizar equipos Graco®.